



Tapety flizelinowe umożliwiają łatwą i szybką zmianę aranżacji wnętrza. Indywidualny dobór grafiki na tapetach umożliwiającą całkowitą personalizację przestrzeni zgodnie z projektem i najnowszymi trendami.

Tapeta flizelinowa to materiał ścienny PVC na podkładzie flizelinowym, przeznaczony do zadruku.

informacje
▶ Odporność na zmywanie

Cyfrowo zadrukowana tapeta może być myta. Lekkie lub średnie zabrudzenia mogą być usunięte za pomocą łagodnego detergentu i wilgotnej szmatki. Nie zaleca się intensywnego szorowania materiału. Istotne żeby przemywać tapetę wilgotną szmatką w kierunku pionowym (górze – dół) w celu uniknięcia zmożenia brzegów. Nie wolno używać wybielaczy i innych podobnych środków.

▶ Bezpieczeństwo / Ekologia:

Materiał jest sklasyfikowany jako bezpieczny: DIN 52900 lub 91/155/EEG, 2001/58/EC

▶ Odporność na ogień (wskaźnik palności):

Klasa Euro B s1 d0
Klasa 0 / 1 BS 476 część 6/7
M1 NF P 92501 / 92507
B1 DIN 4102 – 01*
*numer ABP: P-MPA-E-04-507.

▶ Odporność na działanie światła:

7/8 - Międzynarodowa Skala Wool BS EN 20105 / ISO 105-B02

informacje techniczne

indoor
Technologia zadruku

 Latex¹ / solvent / UV¹
Szerokość z rolki

do 1,37m

Gram. podkładu: 60 +/-20 g/m²
Gram. PVC: 290 +/-20 g/m²
Gram. całkowita: 350 +/-20 g/m² ;¹180g/m²
¹- dla tapety PURE

▶ Dostępne struktury
Tapety flizelinowe

 EXTRA MAT (gładka)
SMOOTH (gładka)
EXTRA FINE (drobny piasek)
LINEN (płótno)
T DUST (papier czerpany)
¹PURE

Tapeta winylowa

Gładka

¹Grubość: 235qm

¹Wytrzymałość na rozciąganie MD: 9250N/m

¹Wytrzymałość na rozciąganie CD: 5550N/m

¹Możliwe rociągnięcie MD - 5,5%; CD: 11,5%

¹Współczynnik wilgotności (mokry/suchy): 40%

¹Zawartość bieli: 87%

¹Krycie: 94%

¹Stabilność wymiarowania ze wzgl. na poziom wilgotności: max 0,25%

¹atest łatwopalności: C-s1, d0

▶ Zastosowanie

Przeznaczone do każdego typu wnętrza, jako tapeta na całą powierzchnię ściany lub mniejsze elementy dekoracyjne.



*przykładowe wizualizacje